

Produktdatablad

Gjøco Sperregrunn



Gjøco Sperregrunn er en vanntynnbar maling til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Gjøco Sperregrunn har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Gjøco Sperregrunn er også velegnet som toppstrøk og kan blandes i alle farger. For flater hvor det stilles store krav til finish, vaskbarhet og slitestyrke, anbefales Gjøco Fashion serien til toppstrøk over Gjøco Sperregrunn. Godt egnet som grunning på keramiske fliser. Bør ikke brukes på ny betong.

Revidert 24.02.25

Symboler



Tekniske data

Type:	Basert på uretanmodifisert alkyd
Farge:	Base hvit, A, B og C, kan blandes til ønsket farge
Glans:	Matt 5
Litervekt:	1,4 kg/l (base hvit)
Tørrestoff:	42 volum% (base hvit)
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør underlaget med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater, bygningsplater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir. Fjern slipestøv omhyggelig før det males.

Bruksmåte

Til bruk som grunning påføres ett strøk Gjøco Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres to fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. nytt furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn to strøk – gjør prøveoppstrøk. På eldre gulnet

	panel/lakket/beiset kan misfargingen blø gjennom malingsfilmen. Påfør så mange strøk som nødvendig inntil malingsfilmen er hvit og misfarging ikke er synlig. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende. Til bruk som toppstrøk påføres ett eller flere strøk etter behov.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Sperregrunn er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen. 
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Gjøco Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Emballasjestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <120 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

